

EshaGum

470K24 Zwart

World Reference
in Waterproofing



Technische productgegevens



Uiterlijk bovenzijde	Zwarte leislag met een overlapfolie
Type inlage	Polyester-glascombinatie
Uiterlijk onderzijde	PE-folie

Product specificaties	Methode	Eenheid	Eis	Tolerantie
Massa per rol	EN 1849-1	kg	24,5	+/- 10%
Lengte	EN 1848-1	m	5,00	- 0
Breedte	EN 1848-1	m	1,00	- 0
Dikte effectief (inclusief minerale afwerking)	EN 1849-1	mm	4,5	+/- 0,2
Overlapbreedte	-	mm	80 mm	+/- 5 mm
Totale massa m ²	EN 1849-1	kg/m ²	4,9	+/- 10%
Massa inlage	EN 29073-1	g/m ²	195	+/- 10%
Brandgevaarlijkheid	EN 13501-5	-	Broof(t1)*	-
Brandklasse	EN 13501-1	-	Class F	-
Waterdichtheid	EN 1928(B)	10 kPa	Pass	-
Waterdampdichtheid	EN 1931	μ	20000	+/- 30%
Treksterkte in lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	700	+/- 20%
Treksterkte in breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	700	+/- 20%
Rek in lengterichting	EN 12311-1	%	18	+/- 15%(L/L)
Rek in breedterichting	EN 12311-1	%	25	+/- 15%(L/L)
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	0,3	+ 0%
Worteldoorgroei	EN 13948	-	n.a.	-
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	10	- 0
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	20	- 0
Nageldoorscheursterkte lengte en breedte	EN 12310-1	N	200	- 0
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD	- 0
Afschuifsterkte	EN 12317-1	N/50mm	NPD	- 0
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	-15	+ 0°C
- na thermische veroudering (12 weken 70°C)	EN 1296 + 1109	°C	ΔT ≤ 10	+ 0°C
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	130	- 0°C
- na thermische veroudering (12 weken 70°C)	EN 1296+1110	°C	ΔT ≤ 10	- 0°C
Hechting minerale afstrooilag	EN 12039	%	≤ 30	- 0

* acc. CTG-515

Artikelnummer

158579

Toepassingen

EshaGum kan worden toegepast als toplaag op vrijwel alle dakconstructies: platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie. Het materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol in een- of meerlaagse systemen.

Certificaten

KOMO-attest: CTG-515, NL-BSB: BD 067, CE-0958, BDA Approved Production.

Verwerking

Conform verwerkingsrichtlijnen Icopal bv.

Levering

Aflevering

EshaGum dakrollen worden verpakt in tapes en verticaal geleverd per 30 stuks, op europallets, in plastic krimphoes.

Opslag en transport

EshaGum moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C; Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie

Informatie op de rol:
EshaGum 470K24 zwart
Artikelnummer, rollengte,
certificaatnummer(s)
Productiedatum, plaats, shift.