

# Monarplan G

synthetic  
membranes



## Technische productgegevens

<b>Uiterlijk bovenzijde</b>	Mat kleur 652
<b>Uiterlijk onderzijde</b>	Mat kleur 655
<b>Materiaal</b>	PVC-P
<b>Type inlage</b>	Glasvlies 50gr/m <sup>2</sup>

Product specificatie	Methode	Eenheid	Eis	Tolerantie
Massa per m <sup>2</sup>	EN 1849-2	gr/m <sup>2</sup>	1575 / 1950 / 2300 / 2550	-5/+10%
Lengte	EN 1848-2	m	15 - 20	-0/+5%
Breedte	EN 1848-2	m	2.12	-0,5/+1%
Dikte	EN 1849-2	mm	1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0	-5/+10%
Brandgevaarlijkheid	EN 13501-5	-	-	-
Brandklasse	EN 13501-1	-	Class F	-
Waterdichtheid	EN 1928(B)	kPa	≥400	-
waterdampdichtheid	EN 1931	μ	10.000	+/- 30%
Treksterkte	EN 12311 <small>methode B</small>	N/mm <sup>2</sup>	≥ 8	-
Rek bij breuk	EN 12311 <small>methode B</small>	%	≥ 100	-
Doorscheurweerstand	EN 12310-2	N	≥ 125	-
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,1	-
Worteldoorgroei	EN 13948	-	1.5 - 1.8 - 2.0: Bestand	-
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	≥ 20	-
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	10	-
Nageldoorscheursterkte	EN 12310-1	N	≥ 400	-
Pelsterkte	EN 12316-2	N/50mm	≥ 100	-
Treksterkte lasverbinding	EN 12317-2	N/50mm	≥ 700	-
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 495-5	°C	≤ - 30	-

## Toepassingen

Monarplan G is een éénlaags losliggend, geballast daksysteem.

Monarplan G is niet bitumen bestendig.

## Certificaten

CTG-613: 1.2 - 1.5 - 1.8 mm  
EN-13956 0958-CPD-DK034

## Verwerking

Conform verwerkingsrichtlijnen Icopal Synthetic Membranes BV.

## Levering

### Aflevering

Monarplan G dakrollen worden geleverd op pallets, afgedekt met PE folie.

### Opslag en transport

Monarplan G moet horizontaal opgeslagen worden op een vlakke en droge ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C.

Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

### Productidentificatie

Informatie op de rol:

- Monarplan G
- Artikelnummer, rollengte, breedte, dikte, certificaatnummer.

082011 / Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.