

Monarplan GF

World Reference
in Waterproofing

Technische productgegevens



Uiterlijk bovenzijde	Mat, lichtgrijs, kleur 652
Type inlage	Glasvlies
Materiaal	PVC-P
Uiterlijk onderzijde	Polyester vlies 250 gr/m ²

Product specificaties	Methode	Eenheid	Eis	Tolerantie
Massa (incl. vlies)	EN 1849-2	gr/m ²	2200	-5/+10%
Lengte	EN 1848-2	m	15	-0/+5%
Vliesvrije lasnaad (rechter zijde)		mm	70	+/- 10
Breedte	EN 1848-2	m	2,12	-0,5/+1%
Dikte	EN 1849-2	mm	1,5 + Fleece	-5/+10%
Brandklasse	EN 13501-1	-	Class E	-
waterdampdichtheid	EN 1931	μ	± 14000	-
Treksterkte	EN 12311 method A	N/50mm	> 600	± 20%
Rek bij breuk	EN 12311 method A	%	> 30	-
Doorscheurweerstand	EN 12310-2	N	> 100	-
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	< 0,3	-
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 495-5	°C	≤ - 30	-

Artikelnummer

xxxxxx

Toepassingen

Monarplan GF is een met glasvlies versterkte PVC dakbaan met een polyester vlies aan de onderzijde, speciaal bedoeld voor toepassing in volledig verkleefde toepassingen.

Monarplan FM is niet bitumen bestendig.

Certificaten

EN-13956 0958-CPD-DK034

Verwerking

Conform verwerkingsrichtlijnen Icopal Synthetic Membranes bv.

Levering

Aflevering

Monarplan GF dakrollen worden geleverd op pallets, afgedekt met PE folie.

Opslag en transport

Monarplan GF moet horizontaal opgeslagen worden op een vlakke en droge ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C.

Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Productidentificatie

Informatie op de rol:

- Monarplan GF
- Artikelnummer, rollengte, breedte, dikte, certificaatnummer.