

# Icopal Bond

Artikel nr. 464170

## Productomschrijving

EshaBond is een mengsel van bitumen, polymeren, additieven en oplosmiddelen. Eshabond is een koud verwerkbaar bitumineuze kleefstof voor het plakken van koud verkleefbare dakrollen op een geschikte bitumineuze. Toepasbaar bij hellingen tot 5°

## Toepassingen

Speciaal koud verkleefbare dakrollen van Esha Nederland b.v. zijn: ESHA Universal, EshaGum 446 KK en EshaGum 470 KK mineraal.

## Technische productgegevens

### Fysische en chemische eigenschappen

Verschijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Bruin zwart
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	136-156°C
Vlampunt	26°C
Relatieve dichtheid (H <sub>2</sub> O = 1.000)	0.9 kg per liter bij 20°C
Viscositeit	6.000 – 8.000 mPas 20°C
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet resp. gering mengbaar
Gehalte aan vaste bestanddelen	± 77%
Organisch oplosmiddel gehalte	± 23%

## Verwerking

Adequate ventilatie is noodzakelijk. De bestaande dakbedekking moet redelijk vlak zijn (mastiekdaken, wolvltdaken en daken met fijn grind zijn niet geschikt. De te overplakken ondergrond moet droog en schoon zijn en (indien ernstig vervuild)

voorgesmeerd met Esha Quick Primer.

Eshabond laat zich gemakkelijk gelijkmatig en gesloten op de ondergrond aanbrengen met een rubber trekker.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van ruwheid van de ondergrond, maar maximaal 1,0 liter per m<sup>2</sup>.

Vermeden moet worden dat er te veel materiaal onder de nieuwe bedekking aanwezig is.

### Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.

In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

## Levering

### Aflevering

Eshabond verpakt in blikken van 25 liter, of per 16 blikken, op europallets, in plastic krimphoes

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.